

## SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT

SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT ist ein 1-komponentiger Universal Primer / Voranstrich speziell für den Einsatz auf nicht untergetauchten Flächen.

Eigenschaften:

- Zeigt gute antikorrosive Eigenschaften,
- Kann als Primer und Voranstrich genutzt werden.

### TECHNISCHES MERKBLATT

**Produkteigenschaft** 1-Komponentiger Primer / Voranstrich auf Alkydbasis

**Einsatzgebiet** Universal Primer für nicht untergetauchte Flächen und Bilgen.  
Voranstrich für SEAJET BRILLIANCE.

**Untergrund** Entfetten und reinigen Sie die Oberfläche mit SEAJET BOATWASH.

**Vorbehandlung** Für Farbe in gutem Zustand: Schleifen Sie zunächst mit Sandpapier P180-240.

Unbehandeltes GFK: Schleifen Sie mit Sandpapier P180-240, danach nochmals reinigen.

Tragen Sie einen Anstrich SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT auf.

Stahlrümpfe und Metallkiele: Sandstrahlen Sie nach Standard SA2.5 oder bereiten Sie unbehandelte Flächen per Hand durch Schleifen nach Standard ST3 (metallisch rein) vor. Tragen Sie 2 Anstriche SEAJET 117 auf, gefolgt von 2 Anstriche SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT.

Unbehandeltes Aluminium: Tragen Sie 1 Anstrich SEAJET 017 auf, gefolgt von 2 Anstriche SEAJET 117 und 2 Anstriche SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT, gefolgt von den verbleibenden Endanstrichen.

Unbehandeltes Holz: Schleifen Sie die Oberfläche mit Sandpapier P180-240 bei 45° bis auf die Maserung - anschließend mit Verdünner entfetten. Dann 3-4 Anstriche PRIMER auftragen.

Nach dem Auftragen des PRIMERS kann die Lackfarbe gestrichen werden.

**Technische Daten**

Farbton:	Weiß
Flammpunkt:	47°C
Volumefestkörper %:	46

**Anwendungshinweise**

Verdünner:	SEAJET Thinner U
Verarbeitung:	Airless spritzen, Pinsel, Rolle*

Mindesttemperatur:	0 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	80% R.H.

**Zum spritzen**

Düsentyp:	Graco 719
Ausgangsdruck:	14.7 - 17.7 MPa
Verdünner:	0 - 5% (nach Volumen)

**Filmschichtstärke und Ergiebigkeit:**

	Min.	Max.	
Filmschichtstärke, nass:	87	109	µm
Filmschichtstärke, trocken:	40	50	µm
Ergiebigkeit:	11,5	9,2	m <sup>2</sup> /l

(Theoretisch)

**Empfohlene Grundbeschichtung** Kann auf alte Anstriche aufgetragen werden, nachdem diese angeschliffen wurden.

SEAJET 017 auf Aluminium, SEAJET 117.

**Empfohlene Folgebeschichtung** SEAJET BRILLIANCE.

**Verpackung** 1-Dose Gebinde

**Notes** \*Filmschichtdicke und Ergiebigkeit sind abhängig von der Verarbeitungsmethode.

**Materialeigenschaften**

Temperatur	Trockenzeiten (bei DFT 50 µ)	Überarbeitungsintervalle (bei DFT 50 µ)	Verarbeitungszeit	Wasserbelastbar	Anmerkungen
-5 °C	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-
20 °C	Staubtrocken:4 Std. Trocken:24 Std.	Minimum: 24 Std.	-	-	-
30 °C	-	-	-	-	-

Trockenzeiten und Überarbeitungsintervalle erhöhen sich mit der Erhöhung der Filmschichtstärke. Vor der Überarbeitung überprüfen Sie bitte ob der Film durchgetrocknet ist.

**Gesundheits- und Sicherheitshinweise:** Wenn Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltinformationen gewünscht werden, kann ein Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt von Chugoku Paints B.V. angefordert werden.

Spezielle Schutzhinweise und zusätzliche Informationen können dem Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt entnommen werden, welches auf Anfrage verfügbar ist. Bei der Verarbeitung dieser Farbe sind folgende minimale Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

- a. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde.
- b. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation.
- c. Vermeiden Sie Hautkontakt und Inhalation von Spraystaub.
- d. Wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie es gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife ab. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- e. Da das Produkt entflammbare Materialien enthält, halten Sie es bitte von Funken und offenen Flammen fern. Rauchen sollte im Arbeitsbereich verboten sein.

Erklärungen	Abweichungen:	Die Dateninformationen, die in diesem Merkblatt gegeben werden, sind vorbehaltlich der normalen Produktionsabweichungen.
	Ergiebigkeit:	Die Ergiebigkeit kann auf Grund der Verarbeitungsbedingungen, der Dichte des Materials, den Wetterbedingungen etc, variieren.
	Volumenfestkörper:	Der Volumenfestkörpergehalt, der auf diesem Merkblatt angegeben wird, ist der Prozentsatz des Trockenfilms den man von einer vorgegebenen Naßfilmstärke erhält, die unter bestimmten Bedingungen aufgetragen und nach der Chugoku Standard Methode - entsprechend ASTM D2697 - gemessen wurde.
	Überarbeitungsintervalle:	Die angegebenen Intervalle setzen konsequente Vorbereitung und eingehende Verarbeitungspraxis voraus.
	Trocken:	Hiermit ist die Zeit gemeint nachdem das Produkt ohne Beschädigungen begehbar ist. Es bedarf jedoch einer längeren Zeit, bis das Produkt völlig mechanisch belastbar ist.
	V.O.C.:	Theoretische Menge an flüchtigen Bestandteilen in g/l.

**Haftung** Daten, Spezifikationen, Anweisungen und Empfehlungen, die in diesem Datenblatt gegeben werden repräsentieren Testergebnisse oder Erfahrungen, die unter bestimmten, kontrollierten Umständen gemacht wurden. Ihre Exaktheit und Vollständigkeit unter den jeweiligen Verarbeitungsbedingungen wird nicht garantiert und muß vom Anwender überprüft werden. Alle Rechtsverhältnisse der Chugoku Paints B.V. werden durch die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. geregelt, die in neuester Fassung beim Amtsgericht in Rotterdam hinterlegt sind und auf Anfragen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Chugoku Paints B.V. lehnt ausdrücklich die Anwendbarkeit jeglicher anderer Allgemeiner Bedingungen ab, die ihre Geschäftspartner verwenden mögen. Ausschließlicher Gerichtsort: Zuständiges Gericht in Rotterdam. Die Inspektoren werden das bestmögliche in ihrer Macht stehende tun, um während der Verarbeitung der von Chugoku gelieferten Produkte behilflich zu sein, indem sie hinsichtlich der Verarbeitung mit Rat zur Seite stehen. Der Inspektor verpflichtet sich, das Projekt gewissenhaft durchzuführen, aber Chugoku und/oder der Inspektor werden keinerlei Verantwortung dafür übernehmen, direkt oder indirekt, wenn das Projekt nicht die erwarteten Ergebnisse zeigt. Der Käufer bleibt unter allen Umständen verantwortlich für die Ausführung des Projektes. Jeglicher Rat und/oder Hilfe, die seitens des Inspektors gegeben werden, verstehen sich vorbehaltlich der (gesamten) Verantwortlichkeit des Käufers und darüber hinaus vorbehaltlich der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Chugoku Paints B.V. Auch dann, wenn Beschädigungen oder Verspätungen durch Fehler oder Fahrlässigkeit von Seiten Chugokus und/oder des Inspektors verursacht wurden, führt dies nicht zu irgendeiner Haftung, weder durch Chugoku, noch durch den Inspektor. Haftung ist für beide, Chugoku und den Inspektor, für sämtliche erfolgende Schäden ausdrücklich ausgeschlossen.

Einige Produkte wurden speziell geändert, um den besonderen europäischen Anforderungen in Bezug auf europäische, nationale und lokale Regularien bzw. auf spezielle Anwendungsvorschriften zu entsprechen. Daraus resultierend können physikalische Eigenschaften in den europäischen TDS von denen der japanischen TDS abweichen.